

Original Metallfärg

Januari 2015



Produktbeskrivning

Original Metallfärg är en blank rostskyddstäckfärg för målning av järn, stål och plåt utomhus och inomhus. Original Metallfärg kan målas i tjocka skikt och ger i kombination med lämplig grundfärg ett bra rostskydd. Original Metallfärg användes som rostskyddstäckfärg vid målning av t.ex. grindar, räcken, m.m.

Behandling

Vid nymålning skall ytan avfettas noggrant. Grunda 1-2 gånger med Original Metallgrund för att få optimalt rostskydd.

Färdigmåla 1-2 gånger med Original Metallfärg för att få ett vackert och hållbart resultat.

Vid ommålning, tvätta hela ytan och mattslipa blanka ytor. Eventuell rost skall stålborstat bort. Grunda 1-2 gånger med Original Metallgrund på stålrena ytor, för att få optimalt rostskydd.

Färdigmåla 1-2 gånger med Original Metallfärg för att få ett vackert och hållbart resultat.

Rör om noga i burken. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (>80%).

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 2 timmar efter arbetets slutförande.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus

Bindemedelstyp: Alkyd

Torktid 23°C 50% RF: 2 timmar

Övermålningsbar 23°C 50% RF: minst 12 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Alifatnafta

Verktyg: Pensel ruller

Färgåtgång: 6-8 m²/liter

Förpackning: 1, 2,5 lit

Baser: BW, BM, BC och Svart

Rengöring: Alifatnafta

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/i) 500g/l Innehåller Max 470g/l

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009